

	Novodomo (Castorama)	Unicell Magnetic Paint (Leroy Merlin)
Zalecana ilość warstw	3 do 4	3 do 4
Przerwa między warstwami	4 do 6 godzin	4 do 6 godzin
Czas pełnego utwardzenia	do 24 godzin	do 24 godzin
Rodzaj farby	wodna	wodna
Zapach	lekki, słabo wyczuwalny	lekki, słabo wyczuwalny
Gęstość	duża	duża
Krycie pierwszej warstwy	dobrze	dobrze
Barwa	ciemna szara	ciemna szara
Wydajność	10 metrów kwadratowych/litr	5 metrów kwadratowych/litr
Przyczepność magnesów przy 3 warstwach	Niewielka, magnes zsuwa się przy delikatnym ruchu.	Niewielka, magnes zsuwa się przy delikatnym ruchu.
Cena (opakowanie)	80 zł (750 ml)	80 zł (750 ml)
Cena za 100 ml.	10,66 zł	10,66 zł

	Flugger Magnetic Board	Rust - Oleum Magnetic Primer
Zalecana ilość warstw	2 do 3	3
Przerwa między warstwami	4 godziny	30 minut
Czas pełnego utwardzenia	kilka dni	4 godziny
Rodzaj farby	wodna	olejna
Zapach	przykry, intensywny, mocno wyczuwalny	charakterystyczny dla farb olejnych. Przykry, średnio wyczuwalny
Gęstość	duża	średnia
Krycie pierwszej warstwy	słabe	bardzo dobre
Barwa	szara jasna	czarna
Wydajność	3 do 6 metrów kwadratowych/ litr	9-10 metrów kwadratowych/litr – 3,5m2 /przy 3 warstwach
Przyczepność magnesów przy 3 warstwach	Bardzo dobre, magnes pewnie trzyma się powierzchni	Magnes pewnie przywiera do powierzchni, brak ryzyka zsunięcia.
Cena (opakowanie)	103 zł (380 ml)	133 zł (887 ml)
Cena za 100 ml.	27,10 zł	15,11 zł