

MasterClear® Akrylowy/Poliuretan Bezbarwna warstwa nawierzchniowa chroniąca przed UV Wodna Do nakładania pędzlem, wałkiem lub natryskiem

Dostępne wersje:

- Satyna (ME664)
 - Pół połysk (ME662)
 - Maksymalny połysk (ME667)
-

Modern Masters – MasterClear® ochronna warstwa nawierzchniowa: MasterClear zewnętrzna/wewnętrzna warstwa nawierzchniowa dostępna w satynie (ME664), pół-połysku (ME662) oraz maksymalnym połysku (ME667), jest wodną, jednoskładnikową, samowiążącą, alifatyczną, akrylowo/poliuretanową, nie żółknącą warstwą nawierzchniową firmy Modern Masters. MasterClear został opracowany zarówno z pochłaniaczami UV jak również inhibitorami UV i środkami chroniącymi przed poślizgiem oraz zeszpeceniem powierzchni, tak aby stworzyć najlepszą możliwą ochronę dla farb Metalicznych Modern Masters bez wywierania wpływu na metaliczny połysk tych farb. Wrodzona, wysoka odporność na ścieranie środka MasterClear wydłuża również żywotność farb Metalicznych Modern Masters na powierzchniach wewnętrznych narażonych na wysokie natężenie ruchu i przekracza 3000 cykli ścierania. **UWAGA:** Inne bezbarwne warstwy powierzchniowe mogą przyciemnić i tym samym zniszczyć połyskujący wygląd serii farb Metalicznych Modern Masters.

Dla dodatkowych informacji oraz specyfikacji architektonicznych odwiedź arcat.com i poszukaj Modern Masters Inc. lub nazwy produktu.

60°Połysk – Satyna (20-30) Pół połysk (50-65)

60°Połysk – Maksymalny połysk (90-100)

Przygotowanie powierzchni – Należy odczekać 24-48 godzin aż farby Metaliczne Modern Masters całkowicie wyschną przed nałożeniem MasterClear. Malowane powierzchnie muszą być czyste, suche i w pełni utwardzone przed nakładaniem MasterClear. Dla powierzchni nie malowanych farbami Metalicznymi Modern Masters należy przeprowadzić mały test w próbnym miejscu aby upewnić się, że kolor i żądany efekt spełniają wymagania.

Nakładanie – MasterClear firmy Modern Masters może być nakładany za pomocą pędzla, wałka lub natrysku. Przed użyciem dokładnie wymieszać. Nie potrząsać. W celu uzyskania najlepszych efektów i maksimum ochrony zaleca się nałożenie dwóch lub więcej warstw na powierzchniach wewnętrznych oraz trzech lub więcej warstw na powierzchniach zewnętrznych. **Nie nakładać w temperaturach poniżej 13°C lub powyżej 35°C.**

Nakładanie pędzlem – Używać pędzla wysokiej jakości z syntetycznym włosiem.

Nakładanie wałkiem – Używać wysokiej jakości wałka do lakierów z krótkim włosiem.

Natryskiwanie – Aby natryskiwać MasterClear należy rozcieńczyć go do 10%, 360ml wody na galon (3,78 l) MasterClear. Używać pistoletu HVLP, standardowego pistoletu natryskowego lub systemu bezpowietrznego „airless”.

Taśma malarska – Używać taśm wysokiej jakości o niskiej lepkości gdy naklejamy na wcześniej malowane powierzchnie. Podczas malowania na oklejonej powierzchni, należy pamiętać, że Farby wykazują słabą, wczesną przylepność oraz są elastomerowe (rozciągają się) przed twardnieniem. Należy rozważyć przecięcie nożem wzdłuż taśmy aby uniknąć odklejenia się świeżej farby od powierzchni.

Czas schnięcia – Suchy na dotyk po około 30 minutach. Czas do nałożenia kolejnej warstwy to około 2 godziny (czasy schnięcia mierzone w temperaturze 21°C i wilgotności 50%): **UWAGA:** Niskie temperatury i/lub wysoka wilgotność wydłużą czasy schnięcia i twardnienia.

Wydajność – Jeden galon/3.78 litrów pokryje około 27 do 37 metrów kwadratowych przy 1,5 mil grubości suchej warstwy filmu.

Czyszczenie – Pędzle, wałki, narzędzia oraz sprzęt czyścić ciepłą wodą z mydlinami zaraz po użyciu. Nie używać ponownie pojemników. Utylizować pojemniki w odpowiedni sposób.

Lotne Związki Organiczne (LZO) w materiale – MasterClear jest zgodny z zasadą SCAQMD (ang. dystrykt zarządzania jakością powietrza południowego wybrzeża): 1113, kategorii sztucznych powłok wykończeniowych i zawiera <250 gram LZO na litr.

Transport i przechowywanie – Szczelnie zamknąć wszystkie pojemniki gdy produkt jest nie używany. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od nasłonecznienia. **Nie zamrażać.** W wypadku gdy MasterClear zamrznie, odczekać do całkowitego odtajania i przenieść do temperatury pokojowej. **Mocno wymieszać przed użyciem.**

Utylizacja – Utylizować niewykorzystany lub niechciany produkt zgodnie z przepisami dotyczącymi farb wodnych.

Bezpieczeństwo i higiena pracy – Ten wodny system zawiera mniej niż 5% eterów glikolowych. Używać w dobrze

wentylowanym pomieszczeniu. Unikać kontaktu z oczami. Po użyciu dokładnie umyć dłonie za pomocą wody z mydlinami. Nie połykać. Podczas natryskiwania lub szlifowania używać odpowiedniego sprzętu chroniącego drogi oddechowe zgodnego ze standardami BHP. Zakładać zatwierdzony przez BHP sprzęt chroniący drogi oddechowe.

Kontakt ze skórą – Dokładnie umyć ciepłą wodą z mydlinami przed wyschnięciem produktu. Osoby z wrażliwą skórą powinny zakładać rękawice ochronne.

Kontakt z oczami – Spłukiwać czystą wodą przez 15 minut. Udać się do lekarza.

Wdychanie - W celu uniknięcia podrażnień, używać wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie wystąpienia podrażnień, wyjść na świeże powietrze. W przypadku gdy podrażnienia nie ustępują udać się do lekarza.

Połyknięcie – Nie powodować wymiotów. Udać się do lekarza.

Ostrzeżenie – Produkt zawiera śladowe ilości składników które mogą powodować raka.

Należy przeczytać Kartę Charakterystyki Produktu w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Gwarancja – Niniejszy produkt będzie spełniał swoje funkcje wyłącznie gdy będziemy postępować zgodnie z zaleceniami. Zalecenia są tak kompletne jak to możliwe, jednak nie mogą obejmować wszystkich warunków, zastosowań, technik i/lub powierzchni które są poza naszym zakresem. Gwarancja ogranicza się do wymiany lub zwrotu kosztów faktycznie użytego produktu w wypadku gdy ten produkt będzie działał wadliwie w przeciągu dwóch lat od daty produkcji. Żadna inna gwarancja nie jest wydawana lub stosowana.

Odrzucenie odpowiedzialności: Modern Masters Inc. wierzy, że w najlepszej wiedzy i przekonaniu, informacje zawarte w niniejszej karcie są prawdziwe oraz niezawodne na dzień datowany w niniejszej karcie. Jednakże, ponieważ warunki transportu, użycia oraz przechowywania są poza naszą kontrolą, nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za szkody lub obrażenia powstałe w wyniku używania niniejszego produktu, oraz nie gwarantujemy dokładności oraz niezawodności otrzymanych wyników.

Opakowanie	Waga pojemnika
1 Kwarta (946 ml)	1,36 kg
1 Galon (3,78l)	4,53 kg